2025. szeptember 11.

RIGIPS® PROMIX JOKER ROLL

Felhasználásra kész, készre kevert, levegőn száradó hézagoló és glettelő anyag.

Tűzvédelmi osztály
A2
Termékcsoport
Gipszkarton lemezek fugázóanyagai

Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	**Hézagolásra hézagerősítő szalaggal együtt alkalmazva, valamint a felületek végső simítására használható. Finomszemcsés, törtfehér színű, azonnal felhasználható, krémes anyag. Könnyen csiszolható. A termék Q1-Q4 felületi minőség elérésére alkalmas. Kézzel és géppel is felhordható, Delko hézagoló szerszámmal (DT-AH1) és hengerrel is alkalmazható. Levegőre szárad.**
Kiszerelés	**Vödörben: 18 kg**
Anyagszükséglet	**Hézagolás esetén: kb. 0,25 kg/gipszkarton m^2, Felületi gletteléshez: kb. 1,6 kg/m^2/mm (vakolat esetén); kb. 1,2 kg/m2/mm (gipszkarton esetén)**
Száradási idő	**Kb. 24 óra (függ a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától)**
Bedolgozhatósági idő	**Minimum 120 perc (hőmérséklettől és páratartalomtól függően)**
Javasolt felhordási vastagság	**Kézi hézagolás esetén illetve Delko hézagoló szerszámmal felhordva: max. 5 mm 1 rétegben. Kézi glettelés esetén teljes felületen: ≤2 mm/réteg. Az anyag teljes száradása után újabb réteg ráglettelhető. Az anyagot javasoljuk legfeljebb 3 rétegben, összesen legfeljebb 5 mm vastgaságban felvinni. Glettelőhengerrel történő felhordás esetén: 1 rétegben ≤3 mm. Az anyag teljes száradása után újabb réteg felhordható. Teljes vastagság: legfeljebb 5 mm. Glettszóró géppel történő glettelés esetén: ≤2 mm/réteg. Az anyag teljes száradása után újabb réteg ráglettelhető. Az anyagot javasoljuk legfeljebb 3 rétegben, összesen legfeljebb 5 mm vastgaságban felvinni.**
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	**Gipszkarton építőlemezek, gipszvakolat, mész-cement vakolat, betonfelület.**
Felhasználási terület	**Alkalmas mész-cement vakolatok, gipszvakolatok és betonfelületek végső befejező glettelésére, valamint gipszkarton építőlemezek hézagolására és teljes felületi glettelésére (Q1-Q4 minőségig).**
Alapfelület előkészítése	**Az alapfelület legyen szilárd, tiszta, pormentes és száraz. A végső felület kialakítása előtt (festés, tapétázás) meg kell várni az anyag teljes megszáradását, majd mélyalapozó használata szükséges (Rigips Rikombi Grund).**

RIGIPS KÖZPONTI IRODA
Saint-Gobain Hungary kft.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz. • Telefon: +36 1 296 0500 • Fax: +36 1 295 0662 • E-mail: rigips@saint-gobain.com • rigips.hu

Felhasználás	**A ProMix JOKER Roll kézi szerszámal, Delko hézagoló géppel, glettelő hengerrel és glettszóró géppel egyaránt felhordható. Gépi felhordás esetén a számos különböző géptípus miatt alkalmazási tesztet javasolt végezni, mielőtt az anyagot a helyszínen használják. Használat előtt az anyagot jól keverje meg. Az anyag tiszta vízzel hígítható, amennyiben szükséges. 18 kg-os vödörhöz maximum 2,2 dl liter víz adható. Túlhígítás az anyag zsugorodásához és lassabb száradásához vezet. A vizet fokozatosan adjuk hozzá! Fedőrétegként bármely típusú hézagoló anyagra felhordható. Könnyen csiszolható – gépi csiszoláshoz 120-as, kézi csiszoláshoz 220-as csiszolópapír ajánlott. A hézagolást +5°C felett (fogadófelület, hézagoló anyag és levegő) szabad elvégezni. Többrétegű gipszkarton szerkezet esetén minden réteg gipszkarton illesztéseit ki kell tölteni a hézagoló anyaggal. Az alsóbb rétegek hézagolásakor hézagerősítő szalag használata nem szükséges. Csempeburkolat esetében a felső gipszkartonréteg illesztéseit hézagolni nem kell. A csempeburkolat ragasztásához flexibilis csemperagasztót kell használni, és a hézagokat csemperagasztóval kell kitölteni. Amennyiben a felületet fröccsenő víz érheti (mosdó, fürdőkád, zuhanytálca stb. környékén) a gipszkarton felületet csempézés előtt kenhető szigeteléssel kell bevonni.**
Bedolgozási feltételek	**A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5˚C hőmérsékletűnek kell lennie.**
Hasznos tanácsok	**A gipszkarton lemezek illesztéseinek láthatósága Q4 minőségű felület képzésével minimálisra csökkenthető. A Rigips ProMix JOKER alkalmas a legmagasabb, Q4 felületi minőség eléréséhez is. A hézagolás pontos menetéről bővebb információt itt talál.**
Tárolási információ	**A terméket +2˚C és +25˚C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott vödröt visszazártan kell tárolni.**
Szavatossági idő	**Gyártástól számított 12 hónap. Felbontás után légmentesen visszazárva az anyag 3 hónapig tartható el.**

RIGIPS KÖZPONTI IRODA
Saint-Gobain Hungary kft.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz. • Telefon: +36 1 296 0500 • Fax: +36 1 295 0662 • E-mail: rigips@saint-gobain.com • rigips.hu